

连续式盐水喷雾试验机 CZ-60A/CZ-90A/CZ-120A



产品详细

盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性。

执行标准与试验方法

1. GB/T 2423.17-1993 盐雾试验
2. GB/T 2423.18-2000 盐雾试验
3. GB/T 10125-1997 盐雾试验
4. ASTM.B117-97 盐雾试验
5. JIS H8502 盐雾试验
6. IEC68-2-11 盐雾试验
7. IEC68-2-52 1996 盐雾试验
8. GB.10587-89 盐雾试验
9. CNS.4158 盐雾试验
- 10.CNS.4159 CASS 加速醋酸铜盐雾试验
- 11.GB/T 12967.3-91 CASS 加速醋酸铜盐雾试验

规格

型号	CZ-60A/CZ-60A-1	CZ-90A/CZ-90A-1	CZ-120A/CZ-120A-1	CZ-160A/CZ-160A-1	CZ-200A/CZ-200A-1
试验室内箱尺寸 LxWxH(cm)	60x45x40	90x60x50	120x80x50	160x100x50	200x120x60
试验室外箱尺寸	107x60x118	141x88x128	190x110x140	230x130x140	270x150x150

LxWxH(cm)					
试验室温度	盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃				
压力桶温度	盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃				
盐水温度	35℃±1℃ 50℃±1℃				
试验室容量	108L	270L	480L	800L	1440L
盐水箱容量	15L	25L	40L	40L	40L
盐水浓度	氯化钠溶液浓度 5%或氯化钠溶液浓度 5%中每升添加 0.26 克氯化铜(CuCl ₂ 2H ₂ O)				
压缩空气压力	1.00±0.01kgf/cm ²				
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm ² /h (至少收集 16 小时，取其平均值)				
试验室相对湿度	85%以上				
酸碱值 PH	6.5~7.2 3.0~3.2				
喷雾方式	连续式喷雾				
电源	AC220V1Φ10A	AC220V1Φ15A	AC220V1Φ20A	AC220V1Φ20A	AC220V1Φ30A